

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Laca transparente de nitrocelulosa de acabado brillante. Para uso en interiores.

TIPO

Nitrocelulosa.

USOS RECOMENDADOS

Como acabado de superficies y piezas de madera.

ACABADO

Brillante.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

23.0 - 27.0 %

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

19 - 23 %

VISCOSIDAD

200 - 850 cP

Brookfield RVT aguja # 3, 10 rpm.

DENSIDAD (g/ml)

0.904 - 0.944

BRILLO

85 unidades mínimo (Angulo 60°)

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es un producto de alta calidad, de fácil aplicación, de secado rápido y apariencia fina, buena resistencia y adherencia. Permite dar un acabado uniforme y brillante.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, ceras, aceites y tener el suficiente poro para un buen anclaje. Se recomienda que la superficie esté previamente sellada con cualquiera de nuestros selladores de Nitrocelulosa de **River** a una ó dos manos dependiendo de la porosidad del sustrato. Después de sellar deberá asentarse con papel lija de grano 280 y/o 320 como mínimo.

Para dar mantenimiento a superficies previamente barnizadas con Laca de nitrocelulosa, basta asentar con papel lija 240 ó

280, hasta disminuir el brillo, con lo que se abre el poro para fijar la nueva capa de Nitrolaca brillante de **River**.

DILUCIÓN

Antes de agregar el solvente mezcle perfectamente con una pala de madera y adicione hasta 100% de **Comex** Thinner Estándar o **Comex** Thinner Tipo Americano, mezclando perfectamente hasta obtener una incorporación completa. El uso de otro solvente no recomendado puede ocasionar la aparición de grumo y afectar el acabado.

En climas húmedos o fríos se recomienda usar de 5 a 10% de Retardador NS-636 **Comex** con respecto a la cantidad de Thinner utilizado.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aspersión convencional con aire.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Se recomienda aplicar y dejar secar en áreas perfectamente ventiladas alejadas de cualquier fuente de calor. Así mismo se recomienda el uso de mascarillas de carbón activado contra vapores de solventes orgánicos.

No aplique a temperaturas menores de 10°C.

APLICACIÓN

Aplicar de 2 a 3 manos de laca sobre la superficie de madera ya sellada, dejando secar un tiempo de 45 minutos entre cada mano.

TIEMPO DE SECADO

Al Tacto: 20 minutos.

Al duro: 45 minutos.

En condiciones normales de temperatura, ventilación y humedad.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

1.5 -2.0 milésima de pulgada.

RENDIMIENTO TEÓRICO

8.4 m²/L a un espesor de 1 milésima de pulgada seca, dependiendo de la porosidad ó sellado de la madera.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Para limpiar el equipo utilice Thinner Estándar de **Comex**.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Producto altamente inflamable, manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No se exponga el envase al sol.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en envase original bien cerrado, bajo techo y en lugares frescos y secos.

CARTA TÉCNICA

Después de su uso cierre bien el envase y manténgalo fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Maneje el producto en su envase original, evite mezclarlo con otro producto no recomendado. No envase en tambores recubiertos con material soluble a solventes activos.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

Por las características químicas del producto, no es apto para aplicarse en áreas donde este expuesto al sol. De hacerlo el producto pierde brillo, se amarillea, se calea y presenta desprendimiento de película.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

No se recomienda aplicar a temperaturas menores de 10°C, ni mayores de 40°C.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Bote	1L
Galón	4L
Cubeta	19L
Tambor	200 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Bote	1L	0.924 Kg
Galón	4L	3.696 Kg
Cubeta	19L	17.556 Kg
Tambor	200 L	184.8 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

Comex y River son marcas registradas.

IMPORTANTE

Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a

su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al **01800 7126 639**.