

# TEXTURI EXTRAFINO

Pasta acrílica texturizada acabado muy fino



## CARTA TÉCNICA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### PRODUCTO

Recubrimiento texturizado acrílico base agua en pasta para decorar muros y plafones en interiores y exteriores con textura extra fina, listo para usarse, con el que se puede diseñar distintos acabados con imaginación utilizando herramientas convencionales.

También sirve como junteador, ya que al ser muy fino cubre cualquier irregularidad de la superficie.

#### TIPO

Estireno - Acrílico.

#### USOS RECOMENDADOS

Plafones y muros de concreto, aplanados, yesos nuevos o repintados, ladrillo, materiales compuestos con cemento, panel de yeso (Plaka Comex), etc.

#### COLORES

Blanco.

Base Color Center para una variedad de 480 colores.

Sobre pedido se pueden igualar otros colores.

#### ACABADO

Mate.

### 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

#### SÓLIDOS POR PESO (%)

69 % +/- 2% ASTM D 1644

#### SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

52.0 % +/- 2% Calculado por fórmula.

#### DENSIDAD (g/ml)

1.55 - 1.65 g/mL ASTM D 1475

#### PENETRACIÓN

330 - 375 1/10 mm. ASTM D 217

#### VOC (g/l)

51.36 Calculado por fórmula

### 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

#### GENERAL

Contiene un fungicida especial para proteger contra hongos a la película del recubrimiento, listo para usarse, cubre, protege y decora diferentes tipos de superficies.

#### EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene plomo, solventes tóxicos o compuestos contaminantes.

### 4. DATOS DE APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, grasa, mugre, humedad, salitre, polvo, etc.

Sellado:

Diluya Pracktico Adhesivo para Texturi de Comex en proporción de 1 a 1 con agua limpia y aplique con brocha o rodillo de felpa y deje secar 30 min. antes de aplicar la pasta.

#### INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Antes de aplicar el producto, debe mezclarse perfectamente, de preferencia usar un taladro de baja revolución con propela.

Cuando se tengan cubetas de lotes diferentes, mezclarlas entre sí para evitar posibles variaciones de tono.

#### DILUCIÓN

Este producto se puede diluir con agua hasta un 5% según las necesidades de aplicación, sin embargo el producto tiene la consistencia para manejarse preferentemente sin diluir.

#### MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplique con llana metálica de acero inoxidable, rodillo texturizador, rodillo de pelo, tiroleta, etc.

Y para dar acabado final mientras el producto se encuentra fresco, forme la figura deseada con la herramienta adecuada como puede ser:

Rodillo texturizador, rodillo de felpa, espátula dentada, esponja, llana de acrílico. etc.

Como junteador no se le da acabado final, se procura dejar lo más lisa y pareja la superficie. Se puede incluso lijar, se procura dejar limpia la superficie y se puede aplicar el acabado final que se quiera dar.

#### EQUIPO DE APLICACIÓN

Se recomienda utilizar:

Rodillo.

Esponja.

Llana metálica.

Llana de acrílico.

Tiroleta.

#### PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre los 10 y los 40°C.

Evite pintar en las últimas horas del día cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.

Evite que se congele.

#### TIEMPO DE SECADO

A 25° C (77° F) y 50% de humedad relativa:

Al tacto 30 minutos.

Secado total: 24 horas aproximadamente

Tiempo de dureza: 7 días aproximadamente.

# TEXTURI EXTRAFINO

Pasta acrílica texturizada acabado muy fino



## CARTA TÉCNICA

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y el movimiento del aire (ventilación).

### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

Al rendimiento teórico es 0.9 mm. (35.4 milésimas de pulgada).

Nota: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa.

### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.54 mm. (21.26 milésimas de pulgada), dependiendo del acabado y la superficie.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Aproximadamente se **consumen 18 – 22 m<sup>2</sup> / cubeta**. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado, aplicación, irregularidades de la superficie ni porosidad y existe variación dependiendo del acabado que se desee.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

El equipo de aplicación debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón.

El equipo de aplicación metálico es recomendable limpiarlo por último con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión.

## 5. MANEJO DEL PRODUCTO

### INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base agua.

### ALMACENAMIENTO

En envases cerrados entre 5 y 35°C bajo techo.

### CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Consultar Hoja de Seguridad.

## 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

### LIMITACIONES

Se recomienda aplicar una capa de Pracktico Adhesivo para Texturi. No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de humedad.

## 7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

### PRESENTACIÓN

Cubeta	19 L
Tambor	200 L

## 8. IMPORTANTE

### ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página [www.comex.com.mx](http://www.comex.com.mx) Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del

# TEXTURI EXTRAFINO

Pasta acrílica texturizada acabado muy fino



## CARTA TÉCNICA

Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

### **ATENCIÓN AL CONSUMIDOR**

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO