

TOP CEMENTO PLÁSTICO

Cemento asfáltico resanador base solvente.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	DENSIDAD g/mL	DILUCIÓN
PRODUCTO	1.001 - 1.135 ASTM D 1475	No se recomienda.
Material de consistencia pastosa de alta viscosidad de asfaltos refinados con alto contenido de fibras y rellenos minerales dispersos en un solvente de rápida evaporación.	PENETRACIÓN	TIEMPO DE SECADO
TIPO	260 - 340 1/10 mm ASTM D 217	Dejar de secar 4 hr como mínimo antes de aplicar la carpeta asfáltica o un protector reflejante.
Asfáltico base solvente.	EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE	ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA
USOS RECOMENDADOS	Contiene solventes tóxicos y fibra de asbesto. Las fibras están encapsuladas en el asfalto, no se dispersan en el aire por lo que no causan ningún daño. Evitar tirar residuos del producto a drenajes, alcantarillas, basura, etc. Consultar Hoja de Seguridad.	Dependiendo del tamaño de las fisuras. Se deben colocar capas de 1 cm de espesor máximo.
Para resanar grietas y fallas en techos, muros, cornisas, fachadas, etc. de concreto o mampostería.	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA
Para tapar y sellar goteras en superficies con paso franco de agua.	GENERAL	Considerando el máximo espesor de 1 cm húmedo, nos da 5.8 mm.
Para sellar orificios por donde pasan los pernos de sujeción, así como los traslapes en techos de lámina de asbesto - cemento.	Magnífica flexibilidad y adherencia en casi todas las superficies de los materiales de construcción, las cuales deben estar totalmente secas. No escurre en superficies verticales No presenta prácticamente contracción, una vez endurecido.	RENDIMIENTO TEÓRICO
Para calafatear juntas entre herrería y concreto.	DATOS DE APLICACIÓN	Un litro rellena un volumen aproximado de 700 cm ³ ya aplicado, dependiendo de la profundidad de las fisuras.
Para sellar techos de madera, asbesto o lámina.	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	LIMPIEZA DEL EQUIPO
COLORES	La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo y grasa.	Limpie la espátula, llana metálica y otros utensilios utilizados inmediatamente después de su uso con solvente.
Negro.	INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO	PRECAUCIONES AL APLICAR
ACABADO	Mezcle bien antes de usarse.	Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas o flamas. Contiene disolventes altamente tóxicos, cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use este producto con ventilación adecuada, cierre bien el envase después de cada uso. Este producto al largo del tiempo tiende a sedimentarse, por lo que recomendamos que se agite antes de usar.
Semibrillante.	MÉTODO DE APLICACIÓN	
PARÁMETROS DE MEDICIÓN	Después de preparar la superficie (totalmente seca, sin polvo, grasa etc), aplicar Top Primario "S" como Primario. Aplicar Top Cemento Plástico, sin diluir, con espátula, cuña o llana metálica. Cuando el resanado es profundo, se deben colocar capas de 1 cm de espesor máximo cada 24 hrs.	
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO	EQUIPO DE APLICACIÓN	
64-73 ASTM D 1644	Espátula. Cuña. Llana metálica.	
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN		
54-60 Calculado por fórmula.		
VISCOSIDAD		
Para este producto se mide la penetración debido a su consistencia pastosa.		

MANEJO DEL PRODUCTO

Debe mantenerse en lugares frescos y secos después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Prohibida su venta a los menores de edad.

Al ser una mezcla de asfalto, fibras y solventes estos tienden a separarse por lo que se debe agitar antes de usarse.

Consulte la Hoja de Seguridad.

INFLAMABILIDAD

Es inflamable.

Consulte Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado entre 5°C y 35 °C bajo techo.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO**LIMITACIONES**

No aplicar en superficies húmedas.

No calentar o exponer a altas temperaturas.

PRESENTACIONES**PRESENTACIÓN**

Bote 1 L

Bote 4 L

Cubeta 19 L

Tambor 200 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

1 L	1	Kg
4 L	4.20	Kg
19 L	20.00	Kg
200 L	210.0	Kg

IMPORTANTE**ADVERTENCIA LEGAL**

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para este.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 0180071 26639.**